Чугуны

Тип		Корея	ISO	Япония	США	Великобритания	Германия	Франция	Россия
		KS	ISO	JIS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
Чугуны	Серые чугуны	GC100 GC150 GC200 GC250 GC300 GC350	100,150, 200, 250, 300, 350	FC100 FC150 FC200 FC250 FC300 FC350	No 20 B No 25 B No 30 B No 35 B No 45 B No 50 B No 55 B	 Grade 150 Grade 220 Grade 260 Grade 300 Grade 350 Grade 400	 GG 10 GG 15 GG 20 GG 25 GG 30 GG 35 GG 40	 Ft 10 D Ft 15 D Ft 20 D Ft 25 D Ft 30 D Ft 35 D Ft 40 D	-
	Шаровидные чугуны	GCD400 GCD500 GCD600 GCD700	700-2, 600-3, 500-7, 450-10, 400-15, 400-18, 350-22	FCD400 FCD500 FCD600 FCD700	60-40-18 80-55-06 100-70-03	SNG 420/12 SNG 370/17 SNG 500/7 SNG 600/3 SNG 700/2	GGG 40 GGG 40.3 GGG 50 GGG 60 GGG 70	FCS 400-12 FGS 370-17 FGS 500-7 FGS 600-3 FGS 700-2	B
	Термо-обработанные шаровидные чугуны	FCAD	-	FCAD	-	EN-GJS-	EN-GJS-	EN-GJS-	-
	Аустенитные чугуны	FCA- FCDA-	L-, S-	FCA- FCDA-	Тип 1, 2, Тип D-2, D-3A Class 1, 2	F1, F2, S2W, S5S	GGL-, GGG-	L-, S-	-

Цветные сплавы

Тип		Корея	ISO	Япония	США		Великобритания	Германия	Франция	Россия
		KS	ISO	JIS	AISI SAE		BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
Алюминиевые сплавы	Алюминиевые сплавы в чушках	AC1B	Al-Cu4MgTi	AC1B	204.0		-	-	A-U5GT	
		AC2A	-	AC2A	-		-	-	-	
		AC2B	-	AC2B	319.0		-	-	-	
		AC3A	-	AC3A	-		LM-6	-	-	
		AC4A	-	AC4A	-		-	G(GK)-AlSi9Cu3	-	
		AC4B	-	AC4B	-		-	-	-	
		AC4C	Al-Si7Mg(Fe)	AC4C	356.0		LM-25	G(GK)-AlSi7MG	A-S7G	
		AC4CH	Al-Si7Mg	AC4CH	A356.0		-	-	-	
		AC4D	Al-Si5Cu1Mg	AC4D	355.0		LM-16	-	-	
		AC5A	Al-Cu4Ni2Mg2	AC5A	242.0		-	G(GK)-AlMg5	A-U4NT	
		AC7A	-	AC7A	514.0		LM-5	-	-	
		AC8A	-	AC8A	-		LM-13	-	A-S12UNG	
		AC8B	-	AC8B	-		LM-26	-	A-S10UG	
		AC8C	-	AC8C	-		-	-	A-S10UG	
		AC9A	-	AC9A	-		LM-29	-	-	
		AC9B	-	AC9B	-		-	GD-AlSi12 (Cu)	A-S18UNG	
	Алюминиевые сплавы, литье под давлением	ALDC1	Al-Si12CuFe	ADC1	A413.0		LM20	GD-AlSi10Mg	A-S13	
		ALDC2	-	ADC3	A360.0		-	GD-AlMg9	A-S9G	
		ALDC3	-	ADC5	518.0		-	-	A-G6	
		ALDC4	-	ADC6	-		-	GD-AlSi9Cu3	A-G3T	
		ALDC7	Al-Si8Cu3Fe	ADC10	A380.0		-	GD-AlSi9Cu3	-	
		ALDC7Z	Al-Si8Cu3Fe	ADC10Z	A380.0		LM24	-	-	
		ALDC8	-	ADC12	383.0		LM2	-	-	
		ALDC8Z	-	ADC12Z	383.0		LM2	-	-	
		ALDC9	-	ADC14	B390.0		LM30	EN AW-5052	-	
	Алюминиевые сплавы штампованные или выдавленные	A5052S	-	A5052S	5052		EN AW-5052	EN AW-5454	EN AW-5052	
		A5454S	-	A5454S	5454		EN AW-5454	EN AW-5083	EN AW-5454	
		A5083S	AlMg4.5Mn0.7	A5083S	5083		EN AW-5083	EN AW-5086	EN AW-5083	
		A5086S	-	A5086S	5086		EN AW-5086	EN AW-6061	EN AW-5086	
		A6061S	AlMg1SiCu	A6061S	6061		EN AW-6061	EN AW-6063	EN AW-6061	
		A6063S	AlMg0.7Si	A6063S	6063		EN AW-6063	EN AW-7003	EN AW-6063	
		A7003S	-	A7003S	-		EN AW-7003	-	EN AW-7003	
		A7N01S	-	A7N01S	-		-	EN AW-7075	-	
		A7075S	AlZn5.5MgCu	A7075S	7075		EN AW-7075		EN AW-7075	

Жаропрочные стали

Тип		Корея	ISO	Япония	США		Великобритания	Германия	Франция	Россия
		KS	ISO	JIS	UNS	AISI SAE	BS BS/EN	DIN DIN/EN	NF NF/EN	ГОСТ
Жаропрочные стали	Аустенитные стали	STR31		SUH31			331S42		Z35CNWS14-14	
		STR35		SUH35			349S52	X53CrMnNi21-9	Z52CMN21-09-Az	
		STR36		SUH36			349S54		Z55CMN21-09-Az	
		STR37		SUH37	S63008		381S34			
		STR38		SUH38	S63017					
		STR309		SUH309			309S24	CrNi2520	Z15CN24-13	
		STR310		SUH310	S30900		310S24		Z15CN25-20	
		STR330		SUH330	S31000	309			Z12NCS35-16	
		STR660		SUH660	N08330	310			Z6NCTV25-20	
		STR661		SUH661	S66286	N08330		CrAl1205		
	Ферритные стали	STR21		SUH21	R30155			X6CrTi12		
		STR409	X6CrTi12	SUH409			409S19		Z6CT12	
		STR409L	X2CrTi12	SUH409L	S40900				Z3CT12	
		STR446		SUH446		409		X45CrSi9-3	Z12C25	
	Мартенситные стали	STR1		SUH1	S44600		401S45		Z45CS9	
		STR3		SUH3	S65007	446			Z40CSD10	
		STR4		SUH4			443S65		Z80CSN20-02	
		STR11		SUH11						
		STR600		SUH600						
		STR616		SUH616	S42200					

• Выше Легированная сталь может поставляться по внутреннему производством